



دانشگاه صنعتی شریف

برنامه

تاریخ: ۱۰ مرداد ۸۹

شماره: ۱۹۰۵۴۲

پیوست:

به: گروه صنعتی سهند (بنا به درخواست مرکز تحقیقات مسکن)

موضوع: نتایج آزمایش کشش میل گرد با کوپلر

با سلام و درود


در پاسخ به درخواست آزمایش شماره ۸۹/۰۲۶/۳۳۶۴ مورخه ۸۹/۱۰/۱۶ معاونت پژوهشی دانشگاه

صنعتی شریف، نتایج آزمایش بر نمونه های ارسالی به شرح ذیل به اطلاع می رسد.

فاصله بین دو نقطه نشانه گذاری شده قبل و بعد از شکست (mm)	اتفاق بوقوع پیوسته هنگام اعمال نیروی نهایی	نیروی نهایی (kN)	نیروی تسليم (kN)	نوع میلگرد	قطر نامی (mm)
200-234	شکست از میل گرد پایه	776	496	با کوپلر رزوهای انتهایی	40

توجه: استناد تنها به اصل نامه معتبر می باشد.

- کفایت تعداد نمونه ها و اصالت نمونه برداری بر عهده سفارش دهنده آزمایش است.



رونوشت: مرکز تحقیقات مسکن ✓